


profilati a doppio T serie normale (NP)



a caldo

profilato	dimensioni				sezione-cm ²	peso kg/m	momenti rispetto all'asse			xx - yy		
	h-mm	b-mm	s _a -mm	e-mm			J _x -cm ⁴	W _x -cm ³	ρ-cm	J _y -cm ⁴	W _y -cm ³	ρ-cm
80	80	42	3,9*	5,9	7,7	5,94	77,7	19,4	3,20	6,28	2,99	0,91
100	100	50	4,5	6,8	10,6	8,34	170	34,1	4	12,1	4,86	1,07
120	120	58	5,1	7,7	14,2	11,1	327	54,5	4,80	21,4	7,38	1,23
140	140	66	5,7	8,6	18,2	14,3	572	81,8	5,60	35,1	10,6	1,39
160	160	74	6,3	9,5	22,8	17,9	934	117	6,40	54,6	14,8	1,55
180	180	82	6,9	10,4	27,9	21,9	1444	161	7,20	81,2	19,8	1,71
200	200	90	7,5	11,3	33,4	26,2	2138	214	8	116	25,9	1,87
220	220	98	8,1	12,2	39,5	31	3055	278	8,79	162	33,1	2,03
240	240	106	8,7	13,1	46,1	36,2	4239	353	9,59	220	41,5	2,19
250	250	110	9,0	13,6	49,7	39	4958	397	9,99	255	46,4	2,27
260	260	113	9,4	14,1	53,3	41,9	5735	441	10,4	287	50,9	2,32
280	280	119	10,1	15,2	61	47,9	7575	541	11,1	363	61	2,44
300	300	125	10,8	16,2	69	54,2	9785	652	11,9	450	71,9	2,55
320	320	131	11,5	17,3	77,7	61	12490	781	12,7	554	84,6	2,67
340	340	137	12,2	18,3	86,7	68	15670	922	13,4	672	98,1	2,78
360	360	143	13,0	19,5	97	76,1	19580	1087	14,2	816	114	2,90
380	380	149	13,7	20,5	107	84	23980	1262	15	973	131	3,02
400	400	155	14,4	21,6	118	92,5	29210	1461	15,7	1158	149	3,13

*S_a < 4 mm; valgono le norme CNR-UNI 10022/74 (formati a freddo).