









Laboratorio Tecnologico

Laboratorio iscritto nell'albo dei Laboratori Esterni Pubblici e Privati Altamente Qualificati
Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica 6-6-1983 (G.U. 6-7-1983 n. 183)



CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO

SERIE: TIME
ARTICOLO: TIME 12NL
FORMATO: 60X120L
SPESORE: mm. 10,2

technical features stonewar	caractéristiques techniques grès cerame	technische Eigenschaften feinsteineugfliesen	características técnicas gres porcelánico		
Classificazione secondo norme CEN EN 14411 GRUPPO Bia UGL (ISO 13006) - Appendice G (E ≤ 0,5%) Classification in accordance with CEN EN 14411 GRUPPO Bia UGL (ISO 13006) - Appendice G (E ≤ 0,5%) Classification selon les normes CEN EN 14411 GRUPPO Bia UGL (ISO 13006) - Appendice G (E ≤ 0,5%) Klassifizierung gemäß CEN Normen 14411 GRUPPO Bia UGL (ISO 13006) - Appendice G (E ≤ 0,5%) Clasificación según normas CEN EN 14411 GRUPO Bia UGL (ISO 13006) - Appendice G (E ≤ 0,5%)					
CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT CARACTERÍSTICA	METODO DI PROVA Test methods Méthode d'essai Testverfahren Prueba	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards Caractéristiques requises Vorgesehene Eigenschaften gemäß Normen Características previstas por la norma	VALORE MEDIO IMOLA Average value Valeur moyenne Durchschnittlicher Wert Valor en promedio		
 <p>Caratteristiche dimensionali Size Dimensions Abmessungen Dimensiones</p> <p>Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und breite Longitud y anchura</p> <p>Spessore Thickness Épaisseur Stärke Espesor</p> <p>Rettilineità degli spigoli Straightness of edges Rectitude des bords - arêtes Kantengerscheit Rectitud cantos</p> <p>Ortogonalità Wedging Orthogonalité Rechtwinkligkeit Ortogonalität</p> <p>Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit Planeidad</p>	ISO 10545/2	S ≥ 410	Naturale	Rettificato	Levigato / Rettificato
		Lunghezza e larghezza ± 0,6% max Length and width ± 0,6% max Longueur et largeur ± 0,6% max Länge und breite ± 0,6% max Longitud y anchura ± 0,6% max	± 0,3%	± 0,1%	± 0,1%
		Spessore ± 5% max Thickness ± 5% max Épaisseur ± 5% max Stärke ± 5% max Espesor ± 5% max	± 4 %	± 4 %	± 4 %
		Rettilineità degli spigoli ± 0,5% max Straightness of edges ± 0,5% max Rectitude des bords - arêtes ± 0,5% max Kantengerscheit ± 0,5% max Rectitud cantos ± 0,5% max	± 0,3%	± 0,1%	± 0,1%
		Ortogonalità ± 0,6% max Wedging ± 0,6% max Orthogonalité ± 0,6% max Rechtwinkligkeit ± 0,6% max Ortogonalität ± 0,6% max	± 0,3%	± 0,1%	± 0,1%
		Planarità ± 0,5% max Warpage ± 0,5% max Planéité ± 0,5% max Ebenflächigkeit ± 0,5% max Planeidad ± 0,5% max	± 0,3%	± 0,3%	± 0,1%
 <p>Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua</p>	ISO 10545/3	≤ 0,5 %	≤ 0,05 %		
 <p>Resistenza a flessione (R) Flexural resistance Resistance a la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión</p> <p>Sforzo di rottura (S) Modulus of rupture Charge de rupture Bruchlast Carga de ruptura</p>	ISO 10545/4	Min. ≥ 35 N/mm²	R > 50 N/mm²		
 <p>Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegen tiefenverschleiß Resistencia a la abrasión profunda</p>	ISO 10545/6	Max 175 mm³	140 mm³		
 <p>Coefficiente di dilatazione termica lineare (α) Linear expansion thermic coefficient Coefficient dilatation thermique lineique Linearer Termischeausdehnungskoeffizient Coeficiente dilatación termica lineal</p>	ISO 10545/8	Metodo disponibile Available method Méthode disponible Verfügbares Verfahren Ensayo disponible	≤ 7 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹		
 <p>Resistenza agli sbalzi termici Resistance to sudden temperature changes Resistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a las variaciones termicas</p>	ISO 10545/9	Metodo disponibile Available method Méthode disponible Verfügbares Verfahren Ensayo disponible	Resiste Résistant Résistant Beständig Resiste		
 <p>Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas</p>	ISO 10545/12	Richiesta Upon request Exigée Notwendig Necesaria	Resiste Résistant Résistant Beständig Resiste		
 <p>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed additivi per piscine Resistance to household chemicals and swimming pools' water cleansers Résistance aux produits chimiques courants et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemischen Produkten für den Haushaltsverbrauch und Zusatzstoffen für Schwimmbäder Resistencia a los productos químicos para utilizo doméstico y aditivos para piscinas</p>	ISO 10545/13	CLASSE UB MIN. CLASS UB MIN. CLASSE UB MIN. GRUPPE UB MIN. CLASE UB MIN.	UA		

Laboratorio Tecnologico

Laboratorio iscritto nell'albo dei Laboratori Esterni Pubblici e Privati Altamente Qualificati
Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica 6-6-1983 (G.U. 6-7-1983 n. 183)



**CARATTERISTICHE TECNICHE
GRES PORCELLANATO**

SERIE: TIME
ARTICOLO: TIME 12NL
FORMATO: 60X120L
SPESSORE: mm. 10,2

technical features stonewar	caractéristiques techniques grès cerame	technische Eigenschaften feinsteinzeugfliesen	características técnicas gres porcelánico
--------------------------------	--	--	--

Classificazione secondo norme CEN EN 14411 GRUPPO Bia UGL (ISO 13006) - Appendice G (E ≤ 0,5%)
Classification in accordance with CEN EN 14411 GRUPPO Bia UGL (ISO 13006) - Appendice G (E ≤ 0,5%)
Classification selon les normes CEN EN 14411 GRUPPO Bia UGL (ISO 13006) - Appendice G (E ≤ 0,5%)
Klassifizierung gemäß CEN Normen 14411 GRUPPO Bia UGL (ISO 13006) - Appendice G (E ≤ 0,5%)
Clasificación según normas CEN EN 14411 GRUPO Bia UGL (ISO 13006) - Appendice G (E ≤ 0,5%)

CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT CARACTERÍSTICA	METODO DI PROVA Test methods Methode d'essai Testverfahren Prueba	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards Caractéristiques requises Vorgesehene Eigenschaften gemäß Normen Características previstas por la norma	VALORE MEDIO IMOLA Average value Valeur moyenne Durchschnittlicher Wert Valor en promedio	
<p>Resistenza ad acidi ed alcali a bassa concentrazione Resistance to acids and alkalis at low concentration Résistance aux acides et alcalins à faible concentration Säuren-und Laugenbeständigkeit in geringer Konzentration Resistencia a los ácidos y álcali con baja concentración</p> <p>Resistenza ad acidi ed alcali ad alta concentrazione Resistance to acids and alkalis at high concentration Résistance aux acides et alcalins à forte concentration Säuren-und Laugenbeständigkeit in höher Konzentration Resistencia a los ácidos y álcali con alta concentración</p>	ISO 10545/13	<p>DA ULA, ULB A ULC From ULA, ULB TO ULC De ULA, ULB A ULC Von ULA, ULB BIS ULC De ULA, ULB A ULC</p>	ULA	
		<p>Metodo disponibile Available method Méthode disponible Verfügbares Verfahren Ensayo disponible</p>	Metodo disponibile Available method Méthode disponible Verfügbares Verfahren Ensayo disponible	
<p>Resistenza alla macchia Stain resistance Résistance aux taches Fleckenempfindlichkeit Resistencia a las manchas</p>	ISO 10545/14	<p>Metodo disponibile Available method Méthode disponible Verfügbares Verfahren Ensayo disponible</p>	1/1/5	
<p>Valori di scivolosità Slip values Valeurs de glissance Glattewert Valores de resbalamiento</p>	<p>GRUPPO R - DIN 51130</p> <p>GRUPPO V - DIN 51130</p> <p>GRUPPO ABC - DIN 51097</p> <p>B.C.R. (D.M. 14/06/89 n. 236)</p> <p>Cuoio asciutto - Dry leather - Cuir sec - Trocken Leder - Cuero Seco</p> <p>Gomma bagnata - Wet rubber - Caoutchouc mouillé - Nasser Gummi - Goma mojada</p> <p>B.C.R. Rep.CEC 6/81</p> <p>Gomma asciutta - Dry rubber - Caoutchouc sec - Trocken Gummi - Goma seca</p> <p>Gomma bagnata - Wet rubber - Caoutchouc mouillé - Nasser Gummi - Goma mojada</p> <p>ASTM - C1028</p> <p>Neolite asciutta - Dry neolyte - Néolithique sec - Trockeness Neolith - Neolita seca</p> <p>Neolite bagnata - Wet neolyte - Néolithique mouillé - Nasser Neolith - Neolita mojada</p> <p>Pendulum Test Inglese BS 7976-2/2002</p> <p>Gomma asciutta - Dry rubber - Caoutchouc sec - Trocken Gummi - Goma seca</p> <p>Gomma bagnata - Wet rubber - Caoutchouc mouillé - Nasser Gummi - Goma mojada</p> <p>Pendulum Test Australiano AS/NZ 4586:2004</p> <p>Gomma bagnata - Wet rubber - Caoutchouc mouillé - Nasser Gummi - Goma mojada</p> <p>Pendulum Test Spagnolo ENV 12633:2006</p> <p>Gomma bagnata - Wet rubber - Caoutchouc mouillé - Nasser Gummi - Goma mojada</p>			
	<p>56</p>			
	<p>14</p>			
	<p>56</p>			
	<p>14</p>			
	<p>56</p>			
	<p>14</p>			
	<p>56</p>			
	<p>14</p>			
	<p>56</p>			
	<p>14</p>			
	<p>56</p>			
	<p>14</p>			

*I prodotti con assorbimento < 0,5% sono classificati secondo le norme UNI CEN "Fully vitrified tiles" e secondo le norme ASTM "Impervious tiles"
The products having an absorption < 0,5% are classified according the UNI CEN standards "Fully vitrified tiles" and according to the ASTM standards "Impervious tiles"
Les produits avec absorption < 0,5% sont classifiés selon les normes UNI CEN "Fully vitrified tiles" et selon les normes ASTM "Impervious tiles"
Die Erzeugnisse mit einer Wasseraufnahme < 0,5% sind gemäß den UNI CEN - Normen "Fully vitrified tiles" und gemäß ASTM - Normen "Impervious tiles" Klassifiziert
Los productos con absorción < 0,5% están clasificados según las normas UNI CEN "Fully vitrified tiles" y según las normas ASTM "Impervious tiles"*

(WEB82 Rel.4.2)

Rev. 0 del 06/06/2012

Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.
Via V. Veneto 13 - 40026 Imola BO, Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749

R.E.A. BO 5545
C.F. e Reg. Impr. BO 00286900378
P. Iva IT00498281203 - Export BO 008558

www.cimola.it
info@cimola.it

